

## КОНТРОЛЬНЫЕ ОБРАЗЦЫ ДЛЯ МАГНИТОПОРОШКОВОЙ ДЕФЕКТΟΣКОПИИ

### “ОМД”


Контрольные образцы для магнитопорошкового контроля предназначены для проверки работоспособности дефектоскопов (намагничивающих устройств, силовых установок), а также дефектоскопических материалов (контрастных и люминесцентных порошков и суспензий).

#### Контрольный образец “ОМД-3”

Предназначен для проверки работоспособности дефектоскопических материалов и дефектоскопов по выявлению **поверхностных** дефектов при полюсном намагничивании.

##### Описание дефекта

Тип: Трещина одиночная  
поперечная поверхностная  
Ширина раскрытия: 2 - 30 мкм (уровень А, Б и В)  
Длина: 30 мм (на всю ширину пластины)  
Глубина: 0,3 - 0,5 мм  
Габариты пластины: 110 x 30 x 4 мм  
Вес: не более 0,15 кг



#### Контрольный образец “ОМД-4”

Предназначен для проверки работоспособности дефектоскопических материалов и дефектоскопов по выявлению **поверхностных** дефектов при полюсном намагничивании.

##### Описание дефекта

Тип: Трещина одиночная  
поперечная поверхностная  
Ширина раскрытия: 2 - 30 мкм (уровень А, Б и В)  
Длина: 15 мм (в центре пластины)  
Глубина: 0,3 - 0,5 мм  
Габариты пластины: 110 x 30 x 4 мм  
Вес: не более 0,15 кг

