

КОНТРОЛЬНЫЕ ОБРАЗЦЫ ДЛЯ МАГНИТОПОРОШКОВОЙ ДЕФЕКТΟΣКОПИИ

“ОМД”

Контрольные образцы для магнитопорошкового контроля предназначены для проверки работоспособности дефектоскопов (намагничивающих устройств, силовых установок), а также дефектоскопических материалов (контрастных и люминесцентных порошков и суспензий).

Контрольный образец “ОМД-3”

Предназначен для проверки работоспособности дефектоскопических материалов и дефектоскопов по выявлению **поверхностных** дефектов при полюсном намагничивании.

Описание дефекта

Тип: Трещина одиночная

поперечная поверхностная


Ширина раскрытия: 2 - 30 мкм (уровень А, Б и В)

Длина: 30 мм (на всю ширину пластины)

Глубина: 0,3 - 0,5 мм

Габариты пластины: 110 x 30 x 4 мм

Вес: не более 0,15 кг



Контрольный образец “ОМД-4”

Предназначен для проверки работоспособности дефектоскопических материалов и дефектоскопов по выявлению **поверхностных** дефектов при полюсном намагничивании.

Описание дефекта

Тип: Трещина одиночная

поперечная поверхностная

Ширина раскрытия: 2 - 30 мкм (уровень А, Б и В)

Длина: 15 мм (в центре пластины)

Глубина: 0,3 - 0,5 мм

Габариты пластины: 110 x 30 x 4 мм

Вес: не более 0,15 кг

